

## Vízaszító flexibilis keskeny fugázó (1- 6 mm)

Kő-és kerámialapokhoz, valamint el nem színeződő terméskövek fugázására bel- és kültérben. Széles színiskála.

### A termék tulajdonságai

- páraáteresztő
- vízaszító (a hagyományos fugázókhoz képest)
- szennyeződéstaszító (a hagyományos fugázókhoz képest)
- könnyen felhasználható
- flexibilis
- teljesíti az EN 13888 szabvány szerinti CG2 követelményeket
- erős ragasztás a széleken
- hidraulikusan kötő
- alkalmas padlófűtéshez
- repedésmentesen szárad
- csökkentett kromát tartalmú a TRGS 613 szerint
- fagyálló

### Alkalmazási területek

A SCHÖNOX WD-FLEX alkalmas kő- és kerámialapok, 3%-nál nagyobb vízfelvételi kőlapok, valamint el nem színeződő terméskövek és mozaik fugázására (a vizes helyiségekben)

- beltérben és kültérben
- falon és padlón
- alkalmas padlófűtéshez.

A SCHÖNOX WD-FLEX nem tartalmaz kvarchomokot, és alkalmas érzékeny felületű kerámia fugázására is.

Csúszásmentes vagy durva felületű padlóburkolatok fugázása esetén a maradék anyagot még friss állapotban gondosan el kell távolítani (próba fugázást és próbatisztítást kell végezni).

Azokon a felületeken, amelyeket gyakran tisztítanak savtartalmú tisztítószerekkel, SCHÖNOX CF-et kell alkalmazni.

### A felület előkészítése

- A fugaközöknek tisztáknak kell lenniük, és nem tartalmazhatnak málló anyagokat.
- A fugákat a lapok lerakása után a

lapvastagságnak megfelelően egyenletesen ki kell kaparni.

- A vékonyágyba lerakott lapokat 3 - 24 óraelteltével lehet fugázni az alkalmazott vékonyágyas ragasztótól függően.
- Vastagágyas lerakás esetén a habarcságnak megfelelően szilárdnak és száraznak kell lennie.

### Keverési arány

- kb. 6,5-7,0 l víz 25,0 kg SCHÖNOX WD-FLEX
- kb. 1,3-1,4 l víz 5,0 kg SCHÖNOX WD-FLEX

### Használati utasítás

- A SCHÖNOX WD-FLEX-et hideg, tiszta vízzel kell bekeverni. Javasoljuk kb. 600 fordulat/perc fordulatszámú keverőgép használatát.
- Keverőgép nélküli bekeverés esetén ügyelni kell arra, hogy az anyagot egyenletesen keverjük el.
- A fugázót híg habarcs állagban gumisimítóval, gumitörlővel kell a fugaközökbe behordani.
- A fugázó lehúzása után (ujjpróba) ügyelni kell arra, hogy csak kicsavart szivaccsal vagy szivacsos lehúzóval szabad lemosni, hogy a fugázóhabarcs kihúzását elkerüljük.
- Gyengén nedvszívó lapok (> 3%) fugázása esetén a keverővíz mennyiségét csökkenteni kell.

### Csomagolás




- 25,0 kg-os zsák
- 5,0 kg-os papírdoboz (4 db/karton)

### Tárolás

- A SCHÖNOX WD-FLEX-et hűvösön és szárazon kell tárolni.
- Felbontatlan csomagolásban 1 évig eltartható.
- A megkezdett csomagot szorosan le kell zárni, és minél előbb fel kell használni.

### Műszaki adatok

- **fazékidő**  
kb. 2 óráig +18 °C esetén
- **járható**  
kb. 12 óra elteltével
- **felhasználási hőmérséklet**  
+5°C felett
- **kiadósság**  
0,3 – 0,8 kg/m<sup>2</sup> a lapok és a fuga alakjától függően
- **fugaszélesség**  
1 – 6 mm



## Hulladékkezelés

- A csomagot teljesen ki kell üríteni, és a szabályok szerint kell megsemmisíteni.

## GISCODE

- ZP1: cementtartalmú, csökkentett kromát tartalmú termék

## Megjegyzés

- A nem egyenletes nedvesség miatti behatások, amelyeket pl. az alap, a habarcságy vagy a burkolóanyag okoz, a fuga színe eltérő színárnyalatú lehet, ami a fugázó minőségét nem befolyásolja és kedvező környezeti feltételek által egyre jobban kiegyenlítődhet. A színárnyalatbeli eltérésekért nem vállalunk garanciát.
- A kerámia burkolatot a fugázás alatt és után óvni kell a napsugárzástól és a huzattól.
- A szerszámokat azonnal vízzel meg kell tisztítani.
- Az összes adat körülbelüli érték és a helyiség klimatikus ingadozásai befolyásolják.
- A SCHÖNOX WD-FLEX cementet tartalmaz. A nedvességgel erősen lúgosan reagál, ezért a szemet és bőrt védeni kell. Érintkezés esetén vízzel alaposan le kell öblíteni. Ha a szembe kerül, orvoshoz kell fordulni.
- A SCHÖNOX WD-FLEX használata nem helyettesíti a szigetelést.
- A fugázó anyagok kiválasztásakor javasoljuk, hogy alapvetően a kerámia vízfelvevő képességét, valamint a kerámia gyártójának adatait vegyék figyelembe.
- A fugázott felületek ápolására és tisztítására kizárólag semleges tisztítószer alkalmazását javasoljuk. A felületet a tisztítás után tiszta vízzel le kell öblíteni.
- Kisebb színbeli eltérések előfordulhatnak, ezért egy objektumnál lehetőleg azonos sorozatszámú fugahabarcsot használjon.
- Csempe aljzatú zuhanyzóknál a padlón SCHÖNOX SU alkalmazását javasoljuk.
- Egy csempeburkolat SCHÖNOX WD-FLEX-szel készült fugázása nem saválló. A pl. citromsavval, ecetsavval vagy más savakkal készült savas tisztítószerrel hosszú távon a fuga sérüléséhez vezethetnek. Ezért inkább semleges vagy enyhén lúgos tisztítószereket kell a tisztításhoz használni. Ezen tisztítószer

használatakor be kell tartani a gyártói előírásokat és kerülni kell a túlpadagolást. A szakszerűtlen tisztítás a garancia elvesztésével jár.

- A savtartalmú tisztítószer használata előtt a felületet elő kell nedvesíteni, a pórusokat vízzel lezárjuk. A felületet a tisztítás után tiszta vízzel le kell öblíteni annak semlegesítése érdekében.

## Javaslat SCHÖNOX fugázóanyagok felhasználására

### Nedvszívó kerámia csempék és lapok

- 1 - 6 mm fugaszélességhez SCHÖNOX WD-Flex
- 1 - 12 mm fugaszélességhez SCHÖNOX UF-PREMIUM

### Gyengén vagy nem nedvszívó kerámia csempék és lapok

- 1 - 12 mm SCHÖNOX UF-PREMIUM
- 2 - 20 mm SCHÖNOX SB-Flex
- 3 - 15 mm SCHÖNOX SU

### Természetes kövekhez:

- 1 - 12 mm SCHÖNOX UF-PREMIUM
- 3 - 15 mm SCHÖNOX SU

### Vegyí hatásoknak ellenálló fugákhoz:

- 1 - 10 mm SCHÖNOX CON BODEN
- 1 - 10 mm SCHÖNOX CF

A termékek ismertetőjét figyelembe kell venni.

### Csatlakozási és mozgási élek fugázásához: SCHÖNOX MES illetve ES

Az alkalmazási javaslatokat, útmutatókat, DIN előírásokat és a biztonságtechnikai adatlapokat figyelembe kell venni a hatályos építési és műszaki előírásokkal együtt. Garantáljuk, hogy termékünk tökéletes állapotban hagyja el a gyárat. Mivel a felhasználásra vonatkozó javaslataink teszteken és gyakorlati alkalmazásokon alapulnak, csak általános iránymutatást jelentenek a termék tulajdonságainak garantálása nélkül, mert nincs ráhatásunk a gyáron kívüli körülményekre, a felhasználásra. Ez a termékmertető a termék minden korábbi termékmertetőjét hatálytalanítja.



A SCHÖNOX irányítási rendszere ISO 9001 és ISO 14001 szerint tanúsított a DQS által.

## SCHÖNOX S.R.O.

Skrobárenská 482.  
61700 Brno, Cseh Köztársaság

### Raktár:

2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy  
II. Rákóczi Ferenc u. 18.

Tel (+36) 24 / 539 375

Fax (+36) 24 / 539 376

E-mail schoenoxhu@akzonobel.com

